

# Produktdatenblatt BIOPLAST®

## 1 Bezeichnung des Stoffes / der Zubereitung / des Unternehmens

### Angaben zum Produkt

Handelsname: BIOPLAST®

Verwendung des Stoffes / der Zubereitung: Herstellung von dentalen Tiefziehschienen

Hersteller / Lieferant: Scheu Dental GmbH  
Am Burgberg 20  
58642 Iserlohn  
Tel. 02374 9288-0

## 2 Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen

### Chemische Charakterisierung

CAS-Nr: 24937-78-8

Bezeichnung: Ethylenvinylacetat (EVA)

## 3 Handhabung und Lagerung

### Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang: Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen.  
Bei Staubbildung Absaugung anwenden.

### Lagerung

Lagerbedingungen: Das Material trocken und dunkel lagern.  
Lagertemperatur max. 30°C.

## 4 Physikalische, chemische, mechanische und biologische Eigenschaften

### 4.1 Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaften	Prüfverfahren	Wert
Form	-	Fest
Farbe	-	je nach Ausführung transparent, einfarbig oder mehrfarbig
Geruch		Geruchlos
Dichte	DIN 1183	0,96 g/cm <sup>3</sup>
Wasseraufnahme nach 24 h bei 23°C	ISO 62 Methode 1	< 0,2 %
UV-Stabilisierung	-	ja

## 4.2 Mechanische Eigenschaften

Eigenschaften	Prüfverfahren	Wert
Zugfestigkeit	ISO 527	>18 Mpa
Biegefestigkeit	ISO 527	-
Schlagzähigkeit bei 23°C	ISO 179/1eU	Kein Bruch
Kerbschlagzähigkeit bei 23°C	ISO 179/1eA	Kein Bruch
Reißfestigkeit	ISO 179	-
Streckspannung	ISO 527	13 MPa
Reißdehnung	ISO 527	800-900 %
E-Modul	ISO 527	15 MPa
Härte nach Shore A	DIN 53505	85
Härte nach Shore D	DIN 53505	-
Rockwell Härte	ISO 2039-1	-

## 4.3 Thermische Eigenschaften

Vicat-Erweichungstemperatur	ISO 306 Methode B	42°C
Temperaturbeständigkeit	ISO 75 Methode A	70°C
Dauergebrauchstemperatur	ISO 75	60°C

## 4.4 Biologische Eigenschaften / Biokompatibilität

Das Material ist nach DIN EN ISO 10993 auf Biokompatibilität geprüft worden und erfüllt die Anforderungen an die biologische Verträglichkeit von Medizinprodukten.

## 5 Stabilität und Reaktivität

### Thermische Zersetzung / Zu vermeidende Bedingungen:

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßigem Gebrauch.

## 6 Hinweise zur Entsorgung

Das Material kann nach sortenreiner Trennung der Wiederverwertung oder dem Haus oder- Gewerbeabfall zugeführt werden.

Vorstehende Angaben erfolgen nach bestem Wissen, können jedoch nur unverbindlich beraten. Alle Verarbeitungshinweise sind Richtwerte und entbinden den Anwender nicht von der Pflicht, die Eignung für die jeweilige Anwendung selbst zu prüfen.